



SPACHELMASSE

Technisches Merkblatt



1. EIGENSCHAFTEN / ANWENDUNGEN

- MEM SPACHELMASSE ist eine hochwertig polymervergütete Reparatur- und Spachtelmasse auf Bitumenbasis.
- MEM SPACHELMASSE eignet sich im Außenbereich zur Reparatur von Bitumendachbahnen, Blasen, Löchern, Rissen und Bruchstellen, zum Ausbessern von Dachkehlen, etc.
- Als Untergrund eignen sich Bitumen- Dachbahnen und Beschichtungen, Beton, Putz, Mauerwerk, Estrich, Metall, etc.
- MEM SPACHELMASSE kann auf waagerechten und senkrechten Flächen angewendet werden.

2. UNTERGRUND U. VERARBEITUNG

- Der zu behandelnde Untergrund muss trocken, sauber, und frei von Öl und Fett, sowie losen Bestandteilen sein. Rost ist zu entfernen.
- Stark saugende Untergründe mit MEM BITUMEN-VORANSTRICH vorbehandeln.
- MEM SPACHELMASSE kann mit Spachtel, Kelle oder Traufel aufgebracht werden.
- Zu sanierende Blasen aufschneiden, die Ränder anschmelzen und verspachteln. Anschließend mit MEM SPACHELMASSE, ggf. in Verbindung mit Armierungsgewebe überspachteln.
- Spachtelmasse an den Rändern flach auslaufen lassen.

Hinweise:

- Wasserbelastung und Frosteinwirkung sind bis zur vollständigen Trocknung auszuschließen. Es sind max. 4 mm in einem Arbeitsgang aufzutragen, für eine schnellere Durchhärtung empfiehlt sich 2 x 2 mm aufzubringen.
- Trockenzeit ca. 1 mm pro 24 Stunden, bei 23°C und 55 % rel. Luftfeuchte.
- Nicht bei dauerhaft stehendem Wasser verwenden.

3. VERBRAUCH

- ca. 1,4 kg/ m² und mm Schichtdicke

4. VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- +5°C bis +30°C (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden)

5. MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Dichtmasse auf Basis von Bitumen

6. TECHNISCHE DATEN

- Form: pastös
- Farbe: schwarz
- Geruch: schwach, charakteristisch
- Dichte: 1,5 g/cm³

7. REINIGUNG

- Werkzeug kann in frischem Zustand mit Wasser gereinigt werden.



SPACHELMASSE

Technisches Merkblatt



8. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. LAGERUNG

- MEM SPACHTELMASSE muss trocken und frostfrei gelagert werden, Idealerweise bei 15 bis 25°C.
- Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist MEM SPACHTELMASSE mindestens 24 Monate haltbar.

10. LIEFERFORM

1 kg
MEM-Artikelnummer: 30822641

EAN-Nr.: 4010327506990

4 kg
MEM-Artikelnummer: 30822643

EAN-Nr.: 4010327507010

7 kg
MEM-Artikelnummer: 30822645

EAN-Nr.: 4010327507027

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschafts-zusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Stand Mai 2022 – ältere Ausgaben sind ungültig.