

Kellerbodenfarbe

Produktbeschreibung

Seidenmatte Spezialdispersionsfarbe auf Wasserbasis zur Beschichtung von Kellerböden. Die ölundurchlässige DECOPRO Kellerbodenfarbe ist hochdeckend und sorgt für eine hohe Elastizität und Haftung.

Eigenschaften

- hochabriebfest
- ölundurchlässig
- hohe Haftung und Elastizität
- für innen
- hochdeckend

Anwendung

- Kellerböden
- Abstellflächen

Untergrund

- mineralische Untergründe
- zement- und kalkgebundene Flächen

Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 1 Std.
Überstreichbar: ca. 8 Std.

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Ergiebigkeit

Reichweite: 4 m²/ Liter

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

Inhaltsstoffe

Vinylacetat-Ethylen-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, organische Füllstoffe, Wasser, Weichmacher, Buntpigmente, Additive und Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone). Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblatts unter Tel.: +492541 744 7460.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 140 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Untergrundvorbereitung

Arbeitsumgebung abdecken. Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss tragfähig, sauber, trocken, fettund ölfrei sein, dürfen keine fehlerhaften Stellen aufweisen und müssen den Bauanforderungen für Heizöllagerräume entsprechen

- Putz-, Beton- und Estrichflächen müssen mind. 28 Tage alt und trocken sein und fest auf den tragenden Bauteilen bzw. Umfassungswänden und der Sohle haften
- Oberfläche darf nicht mit einer Stahlkelle geglättet, sondern muss mit einem Holzbrett abgerieben sein
- eine zusätzliche mechanische Reinigung mit einem harten Besen, Stahlbürste oder Industriestaubsauger ist empfehlenswert.
-

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C, max. Luftfeuchtigkeit 65 %. Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Verarbeitung unterliegt gesetzlichen Vorschriften.

Verarbeitung

Streichen oder Rollen.

Voranstrich: Mit dieser DECOPRO Kellerbodenfarbe, verdünnt mit ca. 60 % Wasser (60 ml auf 100 ml Farbe).

Zwischenanstrich: Mit dieser DECOPRO Kellerbodenfarbe, unverdünnt.

Schlussanstrich: Mit dieser DECOPRO Kellerbodenfarbe, unverdünnt.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Um ein natürliches Oberflächenbild zu erhalten, gleichmäßig auftragen.
2. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten.

Werkzeugreinigung

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C). Halten Sie die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Lacks ist zu vermeiden. Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw. abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske verwenden!

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112).