



**PRODUKTBESCHREIBUNG** Ultrament Pflaster Frisch ist eine hochwertige Betonlasur zur Auffrischung von Beton- und Pflastersteinen in privaten Einfahrten und auf Gehwegen. Die Farbtöne eignen sich ideal, um den Farbton alter verblichener Steine wiederaufzufrischen und diese langfristig vor Verwitterung zu schützen.

- PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
- Einfaches Aufrollen
  - Langanhaltender Schutz
  - Extrem gute Haftung
  - UV- und witterungsbeständig
  - Erhält die natürliche Struktur des Untergrundes
  - Umweltfreundlich – wasserbasiert
  - Wasserdampfdurchlässig
  - Gebrauchsfertig

- ANWENDUNGSGEBIETE**
- Auffrischen von Beton- und Pflastersteinen in privaten Einfahrten und Gehwegen
  - Auffrischen des Farbtons alter, verblichener Steine zum langfristigen Schutz vor Verwitterung
  - Für außen

**GEEIGNETE UNTERGRÜNDE** Saugfähige Betonsteine (z. B. Pflaster, Gehwegplatten, Pflanzringe) und mineralische Untergründe

**UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE** Nicht saugende Untergründe, imprägnierte Betonflächen, Waschbeton, WU-Beton und versiegelte oder bereits gestrichene Flächen

**VERARBEITUNGSHINWEISE** **Werkzeuge:** Rolle, Pinsel oder Spritzgerät

### Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss saugfähig, trocken, sauber, frostfrei und tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Algen, Moosen, Zementmilch, Trennmitteln und Anstrichen sein
- Wurde der Untergrund mit Wasser gereinigt (z. B. Hochdruckreiniger), dann muss der Untergrund vor der weiteren Verarbeitung getrocknet sein

### Anwendung

- Ultrament Pflaster Frisch gut aufrühren und bei Bedarf in ein geeignetes Gefäß schütten
- Mit geeignetem Pinsel oder Rolle gleichmäßig dünn auf den Untergrund aufbringen. Pfützenbildung vermeiden
- Sollten Randsteine vorhanden sein, diese vorab am besten mit einem Pinsel oder einer kleinen Rolle streichen
- Größere Flächen sollten ohne Unterbrechung bearbeitet werden, um Ansätze zu vermeiden. Möglichst immer entlang der Fugen arbeiten

**VERARBEITUNGSHINWEISE** Tipps: Ultrament Pflaster Frisch kann auch mit einem geeigneten Sprühgerät oder elektrischem Spritzgerät verwendet werden. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten, sollten gespritzte Flächen nachgerollt werden.

#### Nachbehandlung

keine

#### Reinigung

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen

#### WICHTIGE HINWEISE

- Pflaster Frisch ist eine Lasur und nicht zum Umfärben geeignet. Es kann nur der vorhandene Farbton wieder aufgefrischt werden.
- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

#### EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. All/i): 140 g/l 2010

#### ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

## TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen	°C	> 12	Luft- und Untergrundtemperatur
Reichweite <sup>1)</sup>	m <sup>2</sup>	≤ 15	2,5 l Gebinde
		≤ 30	5 l Gebinde
Verbrauch	ml/m <sup>2</sup>	ca. 160 - 180	je nach Untergrund
Trockenzeit	Minuten	ca. 60	handtrocken
	Stunden	ca. 24	durchgetrocknet
VOC-Gehalt	g/l	≤ 140	

1) bei einmaligem Anstrich

Farbton	hellgrau (trocken), rot, anthrazit		
Lieferform	flüssig, gebrauchsfertig Gebindegrößen : 2,5 l (grau, anthrazit, rot) 5 l (grau, anthrazit)		



Service-Hotline: 0201 3101 392  
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

**Anmerkung:** Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500025681]