

Technisches Merkblatt

FISHBULL Bitumendicht

Pastös eingestellte, plastische Bitumen-Dichtmasse für Montage –und Reparaturarbeiten insbesondere im Dachbereich. Korrosionshemmend auf Metall. Für Notreparaturen geeignet. Sofort regenfest. Spachtelbar. Nur für den Außenbereich.

Technische Daten

Rohstoffbasis	Bitumen
Shore-A-Härte	ca. 60
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +50°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Hautbildungszeit	ca. 30 Minuten (+20°C)
Durchärtezeit	ca. 2mm in 24 Stunden; abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Zulässige Gesamtverformung	ca. 5%
Verbrauch	ca. 1kg/m ² bei einer Schichtstärke von 1mm
Farbtöne	schwarz
Gebindegröße	300ml
Lagerfähigkeit	ungeöffnet 24 Monate, offen 7 Tage. Kühl und trocken lagern.

Verarbeitungshinweise

Anwendungsgebiete	Zum Verkleben und Abdichten von Rissen in Dachbahnen, zum Abdichten von Lichtkuppeln, Lichtschächten und Antennendurchführungen. Zur schnellen Reparatur von Dachrinnen geeignet.
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstriche oder alte Kleb- oder Dichtstoffreste sind zu entfernen.
Verarbeitung	Kappe am oberen Kartuschenende vor dem Gewinde aufschneiden. Kartuschen spitze aufschrauben und schräg abschneiden. (Öffnung mind. Ø 5 mm) Fishbull Bitumendicht mit Handpresspistole oder Druckluftpistole verarbeiten, ggf. mit Spachtel verteilen. Zu verklebendes Werkstück fest andrücken oder anklipfen. Evtl. abstützen bzw. fixieren. Niedrige Temperaturen und nasse Untergründe verzögern die Aushärtung. Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

Technisches Merkblatt

Pflege und Reinigung	Überschüssigen Klebstoff sofort entfernen. Ausgehärtete Klebstoffmassen können nur noch mechanisch entfernt werden. Gleches gilt für Werkzeuge.
-----------------------------	---

Hinweise

Wichtige Hinweise	Nicht überstreichbar. Nicht im Sanitärbereich, auf Marmor oder Naturstein, für Aquarien sowie im Lebensmittelbereich verwenden. Nur für den Außenbereich verwenden! Physikalisch austrocknend. (Abgabe von Lösemittel)
Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht für Lebensmittel- oder Trinkwasserbereiche geeignet. Sicherheitsdatenblatt beachten.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080410 entsorgt werden oder bei den örtlichen Problemmüll-Entsorgungsstellen abgegeben werden.

Stand 05/2019

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hergestellt für:

FISHBULL Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH
Lieblingstraße 7
96465 Neustadt b. Coburg