

Feuerzement bis 1100 °C

Hochtemperaturbeständiger Spezialmörtel für den Bau und die Reparatur von Kaminen, Kachelöfen, Herden und Grilleinrichtungen. Feuerzement kommt überall dort zum Einsatz, wo Temperaturen über 250 °C zu erwarten sind, dort wo normaler Zement versagt.

Anwendungsbereiche:

Geeignet als Mörtel für Brennraumsteine und -platten in der Brennraumverkleidung von Kaminöfen, Kachelöfen und anderen Feuerungsanlagen sowie für Reparaturen und Verfugungen im Hochtemperaturbereich.

Verarbeitung:

Untergrund muss fest, staubfrei, tragfähig, sauber, Öl- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Steine vornässen. Feuerzement mit ca. 0,4-0,55l sauberem Wasser pro 2kg Beutel klumpenfrei anmischen. Als Flick- und Reparaturmasse Wasserbedarf reduzieren. Verarbeitungszeit ca. 30-60 Minuten. Danach mindestens 24 Stunden austrocknen lassen und langsam anfeuern. Verarbeitungstemperatur muss bei über +5°C liegen. Angetrockneten Mörtel niemals neu aufrühren. Frischen Mörtel vor Regen und Frost schützen.

Verbrauch: richtet sich nach Auftragsdicke und Steinformat

Lagerung: trocken und frostfrei, 24 Monate lagerfähig