Schamottemörtel bis 1200°C

Hochtemperaturbeständiger Spezialmörtel für den Bau und die Reparatur von Kaminen, Kachelöfen, Herden und Grilleinrichtungen. Schamottemörtel darf nur bedingt im Outdoorbereich eingesetzt werden. Schamottemörtel benötigt Temperaturen von +600°C zur vollständigen Abbindung.

Anwendungsbereiche:

Geeignet als Mörtel für Brennraumsteine und -platten im Brennraum von Öfen und Feuerstellen. Der Mörtel sollte nicht in Bereichen verwendet werden, in denen keine hohen Temperaturen herrschen, da er sonst nicht vollständig aushärtet. Schamottemörtel löst sich nach Kontakt mit Wasser wieder auf.

Verarbeitung:

Untergrund muss fest, staubfrei, tragfähig, sauber, Öl- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Steine vornässen. Schamottemörtel mit ca. 0,4-0,55l sauberem Wasser pro 2kg Beutel klumpenfrei anmischen. Als Flick- und Reparaturmasse Wasserbedarf reduzieren. Verarbeitungszeit ca. 30-60 Minuten. Danach mindestens 24 Stunden austrocknen lassen und schrittweise anfeuern. Verarbeitungstemperatur muss bei über +5°C liegen. Angetrockneten Mörtel kann neu aufgerührt werden. Mörtel immer vor Regen und Frost schützen.

Verbrauch: richtet sind nach Auftragsdicke und Steinformat

Lagerung: trocken und frostfrei, unbegrenzt