



Boots- & Yachtlack

Boots- & Yachtlack ist ein traditioneller Lack mit ex-zellentem Verlauf und dauerhafter Elastizität für höchste Anforderungen. Er ist extrem wetterfest, seewasserbeständig und abriebfest. Boots- & Yachtlack besitzt ein gutes Eindring- und Haftvermögen und bleibt bei sachgemäßer Anwendung über viele Jahre hinweg beständig. Hochglänzend.

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Zur schichtbildenden Holzbehandlung und zur Holzversiegelung im Innen- und Außenbereich; insbesondere im Bootsbau aber auch für Gartenmöbel und im Feuchtbereich von Gebäuden (Bad, Küche etc.).
Farbton	farblos
Gebindegröße	0,375l / 0,75l / 2,5l
Spezifisches Gewicht	ca. 0,86 g/ml
Viskosität	Viskosität bei 20°C > 60sec. ISO 3mm Dynamische Viskosität bei 40°C > 24mPa s
Flammpunkt	> 62°C
DIN EN 71/3	Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit einem Pinsel gleichmäßig dünn in Faserrichtung auftragen.
Beschichtungsaufbau	Sind mehrere Behandlungen nötig, ist ein Zwischenschliff mit feinem Schleifmittel (k180) empfohlen. Es sollten mindestens zwei Behandlungen durchgeführt werden.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens 10°C
Vorbehandlung	Harzreiche und tropische Hölzer mit geeigneter Verdünnung abreiben. Für zuverlässigen Schutz vor Bläue und Schimmelpilz muß ein handelsüblicher Bläueschutzsperrgrund aufgetragen werden. Gemäß dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und Pilzbefall nicht gewährleistet werden. Dies Produkt enthält keine bioziden Wirkstoffe.
Grundanstrich / Schlußanstrich	Mit Boots- & Yachtlack (10 – 20% verdünnt) einmal vorbehandeln. Nur für schichtbildende Anstriche von Rümpfen, Masten etc.: Zur Versiegelung mit Boots- & Yachtlack mindestens dreimal auftragen.
Renovierungsanstrich	Alte abplatzende Anstriche etc. komplett entfernen und den Untergrund wie einen Neuanstrich behandeln.
Pflege	Nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln.
Verbrauch	70 – 90 ml/m ² je Anstrich auf normal saugenden Untergründen, abhängig von Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Holzes.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt; bei Bedarf mit geeigneter Verdünnung verdünnen.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit staubtrocken nach 4 – 6 Stunden; vorsichtig schleifbar und überstreichbar nach 8 – 12 Stunden; Endhärte nach einigen Tagen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit geeigneter Verdünnung.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Holzwerkstoffe aller Art, Hart- und Weichhölzer. Geölte Hölzer.
Hinweis	Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

Produkthinweise

Inhaltsstoffe nach VdL	Isoaliphate, natürliche pflanzliche Öle, Harze, Eisenkomplex
VOC-Sicherheitshinweis	<600g/l. EU Grenzwert f /Lb 700g/l., minimal Filmbildende Lasuren.
Lagerung	Gut verschlossen, trocken, Kühl aber frostfrei lagern.
Entsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll, leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).
Zusätzliche Sicherheitshinweise	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Biopin Vertriebs GmbH
Linumweg 1 - 8
26441 Jever, Germany
Tel. +49(0)44617575-0
E-Mail: info@biopin.de