

Garten-Grau

Produktbeschreibung

DECOPRO Garten-Grau ist eine leicht zu verarbeitende Lasur auf Wasserbasis. Sie bildet mit bis zu 3 Jahren Langzeitschutz¹⁾ einen Schutzanstrich für Holzfußböden und Gartenhölzer und ist abriebfest, strapazierfähig und schützt vor Verblässen, Rissbildung oder Abblättern.

¹⁾Bis zu 3 Jahre Langzeitschutz, abhängig von Konstruktion, Wetterbelastung und einer sachgemäßen Verarbeitung.

Eigenschaften

- Schutz für Gartenhölzer
- dringt tief ein
- atmungsaktiv
- schnell trocknend
- für innen und außen
- matt
- leicht zu verarbeiten
- abriebfest
- strapazierfähig
- schützt vor Verblässen, Rissbildung und Abblättern

Anwendung

- Holzterrassen
- Gartenmöbel
- Zäune
- Spielgeräte
- Gartenhütten
- Gartendekoration
- Blumenkübel

Untergrund

- für alle Holzarten geeignet

Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 1-2 Std.
Überstreichbar: ca. 4 Std.

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Ergiebigkeit

Reichweite: 13 m²/ Liter

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

Inhaltsstoffe

Bindemittel (Organische (Co-)Polymere) organische/anorganische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon). Beratung für Allergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter Tel.: +49 2541 744 7460.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.

Untergrundvorbereitung

Arbeitsumgebung abdecken. Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein
- rohes Holz mit einer bioziden Grundierung vorbehandeln (Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen)
- Holzterrassen mit alten Ölbeschichtungen müssen vollständig abgewittert sein oder gründlich angeschliffen werden (Probeanstrich zur Prüfung der Tragfähigkeit durchführen)
- zur Vermeidung von stehenden Wasserflächen muss eine entsprechende Wasserablaufneigung der Fläche gewährleistet sein

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C, max. Luftfeuchtigkeit 65 %. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Verarbeitung

Streichen, nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Niederschlag verarbeiten oder trocknen lassen Bitte beachten Sie: Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Farbton. Probeanstrich empfohlen.

Neuanstrich: Rohes Nadelholz im Außenbereich mit einer Holzschutzgrundierung vorbehandeln.

Deckanstrich: 2-3 Deckanstriche unverdünnt auftragen. Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.

Renovierungsanstrich: Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund abschleifen und wie Neuanstrich behandeln. Gut erhaltene offenporige Altanstriche säubern und unverdünnt überstreichen.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.
2. Um ein natürliches Oberflächenbild zu erhalten, gleichmäßig auftragen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten.

Werkzeugreinigung

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C). Halten Sie die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Lacks ist zu vermeiden. Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw. abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske verwenden!

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112).