

# Power Dicht Kartusche

Bitumen Abdichtung



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Ultrament Power Dicht ist eine gebrauchsfertige Abdichtung auf Basis neuester Polymer-Bitumentechnologie. Durch die Tropfhemmung ideal für Reparaturen an Flach- sowie Schrägdächern zu verwenden. Auch einsetzbar als Fundament- und Sockelschutz sowie als Schutzschicht erdberührter Hölzer.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Faserverstärkt
- Tropfgehemmt – ideal für senkrechte Flächen
- Schnelltrocknend
- Gebrauchsfertig
- Leicht zu verarbeiten
- hoch UV-beständig
- Flexibel und rissüberbrückend

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Reparaturen an aufgehenden Bauteilen und Flach- sowie Schrägdächern
- Mauerwerksabdichtung
- Fundament- und Sockelschutz
- Schutzschicht erdberührter Hölzer
- Für außen

## GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Beton, Mauerwerk, Putz, Bitumen, besandete Dachbahnen, Schweißbahnen und Holz

## VERARBEITUNGSHINWEISE

**Werkzeuge:** Kartuschenpistole

### Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, frostfrei, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Zementmilch, Trennmitteln und nicht tragfähigen Anstrichen sein
- Nicht fest haftende Anstriche, lockerer Putz, vorstehende Mörtelreste und Betongröße entfernen
- Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken
- Keine Grundierung notwendig

### Anwendung

- Ultrament Power Dicht ist gebrauchsfertig und direkt aus der Kartusche mit geeignetem Ausdrückgerät zu verarbeiten
- Kartusche mit einem Cutter öffnen – Düse knicken und wieder aufdrehen
- Die Düse auf die gewünschte Breite aufschneiden und die Kartusche in die Kartuschenpistole einlegen.
- Das Material auf die zu klebenden Stellen aufbringen. Die Stellen sofort zusammenfügen und Materialreste z. B. mit einem Malerspachtel entfernen
- Bei Ausbildung von Fugen die Entstehung von Hohlkehlen und -stellen vermeiden, ansonsten kann sich dort Feuchtigkeit ansammeln
- Während der Trocknungsphase den Untergrund vor Feuchtigkeit schützen
- Nicht bei drohendem Regen oder Frost verwenden und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

## VERARBEITUNGSHINWEISE

### Reinigung

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
  - Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen
  - Reinigung im getrockneten Zustand mit Bitumen-Entferner oder ggf. mechanisch
- 

### WICHTIGE HINWEISE

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 18 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

### EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. All/i): 140 g/l (2010).

### ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von +23 °C und 50 %

Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. Bei der Abdichtung von erdberührten Bauteilen sind die DIN 18533 und alle weiteren geltenden Normen und Richtlinien in ihrer aktuellen Fassung zu berücksichtigen.

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Mai 2021). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.

## TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen	°C	≥ 5 ≤ 30	Luft- und Untergrundtemperatur
Reichweite	m	ca. 3	abhängig von Fugenbreite und-tiefe
VOC-Gehalt	g/l	40	
Farbton	schwarz		
Lieferform		Gebindegröße: 300 ml	
Basis		faserhaltiges lösemittelbasiertes Bitumen	

**Anmerkung:** Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500027367]