

Verbundmörtel - VM EP

NEU



1 VM EP 300 - Verbundmörtel 300 ml
2 Statikmischer VSM

Chemische
Befestigungen

- für spreizdruck- und spannungsfreie Verankerung
- zur Verarbeitung mit Gewindestangen oder Bewehrungsstahl
- styrolfrei und damit geruchsarme, anwenderfreundliche Verarbeitung
- angebrochene Kartuschen sind mit neuem Statikmischer wiederverwendbar
- 300 ml Kartuschen lassen sich mit handelsüblichen Silikonauspresspistolen verarbeiten
- Brandschutz geprüft

Hinweise

- kühl und trocken lagern, +5°C - +25°C
- die ersten Hübe (ca. 10 ml) nicht verwenden
- Mörtel erst in das Bohrloch einbringen, wenn er gleichmäßig eingefärbt ist
- nach Gebrauch kann die Kartusche wieder verschlossen und gelagert werden und ist mit einem neuen Mischer wiederverwendbar

Technische Daten

VM EP 300

Bezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Kartuschenpistole	St./UK
VM EP 300	38801	1 Kartusche 300 ml + 2 Statikmischer	VPK 1 / VPK 2	12

Verarbeitungs- und Aushärtezeiten für VM EP

Temperatur der Kartusche	Verarbeitungszeit [min]	Temperatur im Verankerungsgrund	Aushärtezeit [min]
> 5 – 15	20 min	> 5 – 15	90 min
> 15 – 25	9 min	> 15 – 25	60 min
> 25 – 35	5 min	> 25 – 35	30 min
> 35	3 min	> 35	20 min

Eignung

ETA für:

Beton, Vollziegel, Hochlochziegel HLz, Porenbeton, Bewehrung

Auch geeignet für:

Mauerziegel, Kalksandvollstein, Leichtbetonvollstein, Hohlkörperdecken, Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Hohlblock aus Leichtbeton Hbl2, Hbl4

Eigenschaften

- universell, für fast alle Baustoffe und ein weites Anwendungsspektrum einsetzbar
- leistungsstarker 2-Komponenten Kunstharzmörtel für hohe Lasten auf Vinylester-Basis

Montage

